

一般構造用圧延鋼材

種類の記号	化 学 成 分 %				引 張 試 験									
	C	Mn	P	S	降伏点 N/mm ²		引張強さ N/mm ²	伸び						
					径 mm			径	試験片	%				
					41 ~ 100	< 1 0 0								
SS330	-	-	0.050	0.050	175	165	330 ~ 430	> 40	14A号	28				
SS400	-	-			215	205					400 ~ 510	> 40	14A号	22
SS490	-	-			255	245					490 ~ 610	> 40	14A号	20
SS540	0.30	1.60	0.040	0.040	-	-	540	> 40	14A号	16				

曲げ試験は特に注文者の指定がない限り、省略いたします。