

みがき棒鋼用一般鋼材

種類の記号	化 学 成 分 %				
	C	S i	M n	P	S
S G D 3	0.15	-	0.30	0.045	0.045
	~ 0.20		~ 0.60		
S G D 3 M	0.15	-	0.60	0.045	0.045
	~ 0.20		~ 0.90		